



13

Maanrakennus Forsström Oy,
Svartbäckintie 191, 06880 KÄRRBY
DoP nro 00003

EN 13242:2002 + A1:2008

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävät
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset

Kauppanimi: Kam 0-8 mm, Kulloon kalliokiviaines

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/8 mm
Rakeisuus	G _A 85
Tyyppirakeisuus	45 100
	31,5 100
	22,4 100
	16 100
	11,2 100
	8 100
	5,6 92
	4 74
	2 52
	1 35
	0,5 23
0,25 15	
0,125 9	
0,063 5,7	
Raemuoto	NPD
Kiintotiheys	2,73 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	0,3 % WA24
Hienoainespitoisuus	f ₂
Iskunkestävyys	NPD
Kulutuskkestävyys	NPD
Kloridipitoisuus	NPD
Happoliukoiset sulfaatit	NPD
Kokonaisrikki	0,044 m-%
Puhtaus	NPD
Radioaktiivisuus	I ₂ <1