



13

Maanrakennus Forsström Oy,
Svartbäckintie 191, 06880 KÄRRBY
DoP nro 00005

EN 13242:2002 + A1:2008

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävät
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset

Kauppanimi: Kam 0-16 mm, Kulloon
kalliokiviaines ERÄ 7

| Perusominaisuudet | Suoritustaso |
|-----------------------------|------------------------|
| Raekoko | 0/16 mm |
| Rakeisuus | G _A 85 |
| Tyyppirakeisuus | 45 100 |
| | 31,5 100 |
| | 22,4 100 |
| | 16 97 |
| | 11,2 77 |
| | 8 62 |
| | 5,6 52 |
| | 4 42 |
| | 2 29 |
| | 1 21 |
| | 0,5 15 |
| 0,25 11 | |
| 0,125 7 | |
| 0,063 5,2 | |
| Raemuoto | NPD |
| Kiintotiheys | 2,73 Mg/m ³ |
| Vedenimeytyminen | 0,3 % WA24 |
| Hienoainespitoisuus | f ₇ |
| Iskunkestävyys | NPD |
| Kulutuskkestävyys | NPD |
| Kloridipitoisuus | NPD |
| Happoliukoiset sulfaatit | NPD |
| Kokonaisrikki | 0,044 m-% |
| Puhtaus | NPD |
| Radioaktiivisuus | I ₂ < 1 |